

Polymeeriliima- ja tiivistemassa, Fixit

Joustava, 1-komponenttinen, korkeamoduulinen, MS-polymeeripohjainen tiivistemassa.

Tarttuu erinomaisesti kaikille pinnoille

Ei sisällä silikonia tai isosyanaatteja

Soveltuu vain sisäkäyttöön!

Ei sovellu luonnonkiven liimaamiseen eikä käytettäväksi luonnonkiven kanssa

Tarttuu erinomaisesti lähes kaikille kiinteille ja ei-huukoille pinnoille

Kovettuu nopeasti ja ilman kutistumista, hiottavissa

Kestää erittäin hyvin ikääntymistä

Vesipohjaisten maalien ja 2-komponenttisten lakkojen kanssa yhteensopiva ja niillä päällemaalattava (märkänä)

Synteettisillä lakoilla päälle maalattaessa kovettuminen voi viivästyä

Saatavilla olevien maalien ja lakkojen laajasta kirjosta johtuen on suositeltavaa tehdä yhteensopivuustesti etukäteen.

Pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön, öljytön ja rasvaton, eikä siinä saa olla irtahiukkasia

Käyttölämpötila: +5 °C...+35 °C

Erinomainen veden, meriveden, pesuaineiden, alifaattisten liuottimien, öljyjen ja voiteluainesten kemiallinen kestävyys tahattomien roiskeiden varalta

Ei saa käyttää uima-altaissa niissä käytettävän kloorin vuoksi

Patruunan säilyvyysaika on 12 kuukautta +5 °C - +25 °C lämpötilassa.



Sisältö/tilavuus	290 ml
Kemiallinen perusta	MS-polymeeri
Väri	Läpinäkyvä
Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)	3 mm/vrk/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %, kosteuskovettuva
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C

Lämmönkestävyys vähint./ enint.	-40 - 90 °C
------------------------------------	-------------

Tuotenumero 0890 100 370

Kappalemäärä: 12

Lisätiedot ja -kuvat

Tiivistesaumamat, liikuntasaumamat ja sinkkitöiden saumat

Autoteollisuuden, ilmailu- ja avaruusalalan sekä merenkulkuteollisuuden tiivistysliitokset

Lyijylle, kuparille, ruostumattomalle teräkselle ja sinkitylle materiaalille

Tuotteen käyttöä koskevat ohjeet edellä perustuvat omiin kokemuksiimme ja testeihimme. Olosuhteet tuotteen käytön aikana ovat kuitenkin aina yksilölliset ja riippuvat useista tekijöistä. Tästä syystä tuotteen käyttöön liittyvä ohjeistus on aina vain viitteellistä.

On erittäin suositeltavaa testata tuotetta ensin. Saatamme tehdä tuotteeseen teknisiä muutoksia tai kehittää sitä edelleen ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.

Tämän vuoksi on myös suositeltavaa

tarkistaa ja käyttää aina viimeisimpiä tuotetietoja.