

Polymeeriliima ja tiivistemassa

Elastinen MS-hybridipohjainen yleisrakenneliima ja tiivisteaine.

- Voidaan käyttää monissa eri kohteissa ilman pohjustusta
- Yleiskäyttöinen: Tarttuu hyvin monille erilaisille pinnoille
- Pysyvästi elastinen rakenne: Kompensoi liitettävien osien laajenemista ja tärinää. Vaimentaa dynaamisia liikkeitä.
- Voidaan käyttää keskenään erilaisten materiaalien liittämiseen
- Päällemaalattavissa heti kalvon muodostumisen jälkeen, mikä lyhentää odotusaikaa
- Ei aiheuta korroosiota
- Ei sisällä liuottimia, isosyanaattia eikä silikonია

Tarttuvuuden varmistamiseksi suosittelemme tartuntatestiä.

- Kokeile liiman tartuntaa ensin pienelle alueelle ennen varsinaisen työn aloittamista.

Polymeeri liima- ja tiivistemassa on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tuotenumero	0893 225 45	0893 225 41	0893 225 42	0893 225 47	0893 225 44	0893 225 43
Kappalemäärä	12	12	12	12	12	12
Sisältö/tilavuus	290 ml	290 ml	290 ml	290 ml	290 ml	290 ml
Tuotepakkaus	Patruuna	Patruuna	Patruuna	Patruuna	Patruuna	Patruuna
Kemiallinen perusta		1-komponentti-hybridi	Hybridipolymeeri	Hybridipolymeeri	Hybridipolymeeri	Hybridipolymeeri
Väri	Tummanruskea	Teleharmaa 4 RAL 7047	Harmaa	Kerma RAL 9001	Musta	Tummanharmaa RR 23
Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)		3 mm/vrk/20 °C huoneenlämmössä, kun suhteellinen kosteus on 60 %				
Käsittelylämpötila vähint./enint.		0 - 40 °C		5 - 35 °C		
Lämmönkestävyys vähint./enint.				-40 - 90 °C		
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset		12 Kuukautta/10 - 25 °C lämpötilassa		12 Kuukautta/säilytys kuivassa paikassa, 5 - 25 °C lämpötilassa		

Tuotenumero	0893 225 40	0893 226 127	0893 226 128	0893 226 126	0893 226 125
Kappalemäärä	12	1/12	1/12	1/12	1/12
Sisältö/tilavuus	290 ml	600 ml	600 ml	600 ml	600 ml
Tuotepakkaus	Patruuna	Pussi/makkarapatruuna	Pussi/makkarapatruuna	Pussi/makkarapatruuna	Pussi/makkarapatruuna
Kemiallinen perusta	Hybridipolymeeri	1-komponentti-polyuretaani-hybridiliima	1-komponentti-polyuretaani-hybridiliima	1-komponentti-polyuretaani-hybridiliima	1-komponentti-polyuretaani-hybridiliima
Väri	Valkoinen	Harmaa	Läpinäkyvä	Musta	Valkoinen
Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)		2 mm/vrk/20 °C huoneenlämmössä, kun suhteellinen kosteus on 60 %	2 mm/vrk/20 °C huoneenlämmössä, kun suhteellinen kosteus on 60 %	2 mm/vrk/20 °C huoneenlämmössä, kun suhteellinen kosteus on 60 %	2 mm/vrk/20 °C huoneenlämmössä, kun suhteellinen kosteus on 60 %
Käsittelylämpötila vähint./enint.		5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 35 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.					
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset		12 Kuukautta/23 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %, suojassa suoralta auringonvalolta	12 Kuukautta/23 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %, suojassa suoralta auringonvalolta	12 Kuukautta/23 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %, suojassa suoralta auringonvalolta	12 Kuukautta/23 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %, suojassa suoralta auringonvalolta

Lisätiedot ja -kuvat

Erilaisten materiaalien, kuten metallin, alumiinin, puun, kiven, betonin ja polyesterin kiinnitys- ja tiivistystöihin.

Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Parhaat tulokset saavutetaan puhdistusaineen ja pohjusteen avulla. Ei sovi PE-, PP- tai PTFE-muoveille, silikonikumille tai pehmeille muoveille. Levitä tuotetta mieluiten kolmiomaisessa kuviossa. Osat on liitettävä toisiinsa ennen kalvon muodostumista. Liitettävien osien väliin on jätettävä vähintään 3 mm:n rako (liiman vähimmäispaksuus) riittävän tuuletuksen ja jouston takaamiseksi.